

EA930AH-7,-8 電気電子用シリコン接着シール剤



●プリント基板部品、コネクタースील、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コートに

●特長●

- ・脱アルコールタイプで金属やプラスチックへ腐食影響がない
- ・硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
- ・耐熱・耐寒性に優れています。
- ・低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
- ・耐熱温度…-60～200℃

●約10分～20分で表面べたつきがなくなり約1昼夜で硬化します。

(廃番)

試験項目	単位	EA930AH-7	EA930AH-8
外観	—	乳白色	白
粘度	Pa·s	65	
タックフリー	min	10	