

EA933AK-1

耐熱用スプレーシーラント



銅を含むため熱伝導が良くなり、
ねばりがあるため、位置の固定が容易です。
-45 から +260 に対応し、耐ガソリン性で
凸凹の表面を埋めることができます。
ベースコネクションやねじの固着を防ぎます。
メタルガスケットの密着性を高め、漏れを防止。



用途

エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッド、ターボチャージャーフランジなど。

内容量

255g (エアゾール缶タイプ)

サイズ... $\phi 6 \times 16\text{cm}$
重量... 360g

使用方法

- 換気が十分な場所で作業を行ってください。
- 表面の油分や汚れを取り除いてください。
- コーティングが必要でない箇所にマスキングを行ってください。
- 1分ぐらい容器を振ってください。
- 20～25cmぐらい離してスプレーしてください。
- フランジ両面にスプレーしてください。
- 30秒ぐらい経過後、表面に粘りがでてから作業してください。

使用上の注意

- 塩化メチレン・アセトン・エチルアセテート石油系蒸留物を含みます。
- 火気の近く、高温の場所、直射日光のあたる場所では使用または保管しないでください。
- 缶に孔をあけないでください。
- 硬化前の溶剤は眼や皮膚を刺激します。眼や皮膚に付着しないようご注意ください。