

3M™ Scotch-Weld™ ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤シリーズ

確かな性能を
お求めやすい価格で。

硬化後の強度、粘度別に様々な製品をラインナップ。
用途に合わせて、最適な製品をお選びいただけます。



お求めやすい

最大40～30[※]%のコストダウン!

お見積りをご希望の方は、特約店までお気軽にお問い合わせください。
※2010年10月当社調べ。他社メーカー希望小売価格との比較

使いやすい

振動部位でもゆるみません。*

優れたシール性を発揮し、通常トルクでの締め付けで十分な性能を発揮します。
容量サイズは各種 10ml、50ml、250ml。*NAS3350 (米国防航空規格) 試験準拠。

分かりやすい

強度別カラーリング対応。

業界標準に準じた強度別カラーリング。基本を押さえた製品ラインナップです。(強度・粘度)


用途




ねじのゆるみ止めに。

嫌気性接着剤とは

金属イオン存在下で酸素を遮断すると重合が行われる、液状アクリル系接着剤です。
(プラスチックには適しません。)



ゆるみ止め効果が実証されています。



米国航空規格 NAS3350に基づく
振動試験において30,000回の
振動試験後もナットのゆるみは
観察されませんでした。

NAS3350 (米国航空規格) 試験準拠

[試験条件]

試験対象製品: TL22J, TL42J, TL43J, TL62J, TL71J, TL72J, TL77J, TL90J

振動数: 30Hz

振動回数: 30000 サイクル (約17分)

加振台ストローク: 11mm


インパクトストローク: 19mm

振動方向: ボルトの軸に対して直角方向

製品ラインナップ

タイプ	強度	粘度	型番
塗布してから 締め付けるタイプ	低強度	中粘度	TL22J
	中強度	中粘度	TL42J
		高粘度	TL43J
	高強度(永久固定)	低粘度	TL71J
締め付ける後 塗布するタイプ	中強度	超低粘度	TL90J

※製品名およびラインナップは変更する場合がございます。



製品仕様

分類	主成分	性状	硬化システム	製品構成	用途
アクリル系	ジメタクリレートエステル	液体	嫌気性硬化	一液型: 混合不要	ねじの緩み止め

使用上の注意

1. ボルト・ナットは事前に洗浄し、油分を取り除いて乾燥させてください。
2. ノズルの詰まりを避けるためには、ノズルの先端を金属に接触させないようにしてください。
3. ノズルの先端が硬化した際には、針で穴を開けるかカッターなどで先端をカットしてください。
4. ボルト・ナットを取り外す場合は、工具をご使用ください。
5. もしも、うまく取り外しできない場合は、ヒーター等を使用して接着部分を加熱し(最高250℃程度まで)、熱いうちに取り外してください。
6. 製品のラベルに特に記載のない限り、最適な保管温度は8℃～21℃です。
7. 金属類や異物の混入を防ぐために、一度容器から出した製品は元の容器に戻さないでください。
8. 本製品は、純酸素/高濃度の酸素雰囲気下での使用や、塩素や強酸化物質との使用は避けてください。
9. その他、安全性の情報はSDSをご参照ください。
10. ボルト・ナットを事前に洗浄する場合は、洗浄剤が本製品の硬化特性、接着性に影響しないかご確認の上ご使用ください。
11. 破壊/脱出トルクは、ボルト・ナットの材質、表面処理、製造会社等によって変わりますので、使用されるボルト・ナットで確認してください。
12. 本製品はプラスチックには適していません。

本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証致しかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくことになります。また、本製品に関して当社最新の出版物に記載されていない事項またはこれと異なるお客様からのご注文書に記載される事項は、権限のある当社役員により書面でご同意されない限り、何ら効力を有さないものとします。保証期間内に本製品に本保証の対象となる欠陥があるとされた場合、お客様への保証は、当社の選択により、本製品を交換または補修させていただくか、もしくは本製品のご購入代金を返還させていただくことに限らせていただきます。法令によって禁止される場合を除き、当社は、本製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、派生的な損失または損害について一切責任を負いません。

3M、Scotch-Weld、スコッチ・ウェルドは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
ACS-360-E

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00～17:00 / 月～金(土日祝年末年始は除く)