

EA933BA-2

上水・給湯用配管シーラント

日本水道協会の規格JWWA K 146及びJWWA K 142相当品で
 上水及び給湯配管等、水回り用の配管ねじ部のシーラントとして
 高いシーラ性を発揮します
 無溶剤脱アルコール型のシリコン系シーラントなので、人体に
 優しく環境に配慮した商品です
 防カビタイプなので、水回りの目地部シーラにも使用可能です



<仕様>

液状...白色ペースト状

内容量...140g

硬度...A30

引張強度...2.5MPa

伸び...700%

使用温度範囲...-30 ~ 120

標準施工温度...5 ~ 35

付属品...専用ヘラ、専用ノズル

<法規制>

消防法: 非危険物(指定可燃物・可燃性固体類)

労働安全衛生法: 非該当

PRTR法: 非該当

<使用方法>

塗布表面の水分、油分その他の汚れをきれいに拭き取ってください。

必要であれば脱脂作業を行なってください

ねじ部全体及び管端面に塗りムラができないように丁寧に塗布し、

塗布後は速やかに組み付けを行なってください

塗り過ぎますと管内に液だれを生じたり、剥がれて異物として流出

する原因となりますので、シーラントは、その呼び径に見合った量で

作業してください

空気中の水分で反応、硬化するので、使用後は速やかに容器を

密閉してください

施工終了後の通水は、シーラントが硬化するまでは行なわないで下さい

標準硬化条件は25 × 50%で24時間です

目地部への充填の際は、確実な接着を実現する為にプライマーを

使用してください。また、配管部へのプライマーの使用は避けて

下さい

<耐薬品性>

薬品名	寸法変化	重量変化	薬品名	寸法変化	重量変化
水			キシレン	×	×
食塩水			10%塩酸		
メタノール			10%硝酸	×	×
エタノール			10%硫酸	×	×
50%エタノール			5%酢酸	×	×
アセトン			10%アンモニア水		
酢酸エチル	×	×	ガソリン	×	×
次亜塩素酸ナトリウム			灯油	×	×
50%エチレングリコール			なたね油		
トルエン	×	×	マシン(スピンドル)油		