

EA933BA-2

上水・給湯用配管シーリング剤

- 日本水道協会のJWWA K 161規格品で
上水及び給湯配管等、水回り用の配管ねじ部のシーリング剤として高いシーリング性を発揮します
- 無溶剤脱アルコール型のシリコン系シーリング剤なので、人体に優しく環境に配慮した商品です
- 防カビタイプなので、水回りの目地部シーリングにも使用可能です



<仕様>

- 液状…白色ペースト状
- 内容量…140g
- 硬度…A30
- 引張強度…2.5MPa
- 伸び…700%
- 使用温度範囲…-30℃～120℃
- 標準施工温度…5～35℃
- 付属品…専用ヘラ、専用ノズル

<法規制>

- 消防法：非危険物（指定可燃物・可燃性固体類）
- 労働安全衛生法：非該当
- PRTR法：非該当

<使用方法>

- ① 塗布表面の水分、油分その他の汚れをきれいに拭き取ってください。
必要であれば脱脂作業を行ってください
- ② ねじ部全体及び管端面に塗りムラができないように丁寧に塗布し、
塗布後は速やかに組み付けを行ってください
- ③ 塗り過ぎますと管内に液だれを生じたり、剥がれて異物として流出する原因となりますので、シーリング剤は、その呼び径に見合った量で作業してください
- ④ 空気中の水分で反応、硬化するので、使用後は速やかに容器を密閉してください
- ⑤ 施工終了後の通水は、シーリングが硬化するまでは行なわないで下さい
標準硬化条件は25℃×50%で24時間です
- ⑥ 目地部への充填の際は、確実な接着を実現する為にプライマーを使用してください。また、配管部へのプライマーの使用は避けて下さい

<耐薬品性>

薬品名	寸法変化	重量変化	薬品名	寸法変化	重量変化
水	◎	◎	キシレン	×	×
食塩水	◎	◎	10%塩酸	○	○
メタノール	◎	◎	10%硝酸	×	×
エタノール	○	○	10%硫酸	×	×
50%エタノール	◎	◎	5%酢酸	×	×
アセトン	◎	◎	10%アンモニア水	◎	◎
酢酸エチル	×	×	ガソリン	×	×
次亜塩素酸ナトリウム	◎	◎	灯油	×	×
50%エチレングリコール	◎	◎	なたね油	○	○
トルエン	×	×	マシン(スピンドル)油	○	○