EA934DM－3A仕様

緊急タイプ補修剤

ファススティック

超速硬化、高硬度、金属粉（アルミ）入りのスティックタイプの補修用パテです。
室温25℃の時、混合後、15分で85%の物性が発現します。

① 便利なスティックタイプですので必要な量だけカットして下さい。

② 均一な色になるまで（30秒～1分）指でもんで下さい。

③ 補修箇所にはり付けて下さい。

＜主な特長＞
- ●金属全般、コンクリート、木材、石材に対して接着可能
- ●硬化が早い
- ●使用が非常に簡単
- ●湿った面でも硬化する
- ●肉盛り、造形、機械加工可能
- ●食品衛生法（厚生省告示第370号）規格適合

＜主な用途＞
- ●タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に
- ●バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に
- ●破損した陶器や石材の形状再生
- ●木ネジのバカ穴になった部分の再生
- ●石膏ボード損傷穴の補修・補強

⚠ 本製品を取り扱う際は、必ずビニール又はゴム手袋を着用の事。皮膚への刺激を防止するため。

＜物理的特性＞

カラー	可使時間	塗膜硬化時間	耐熱温度	外観（25℃）
薄灰色	3～5分 /25℃	1時間 （1～6mm厚）	120℃	パテ

比重	圧縮強さ（Mpa）	引張り強さ（Mpa）	縦弾性係数（Mpa）	曲げ強さ（Mpa）	引張りせん断接着強さ（Mpa）	硬さ（ｼｮｱｰD）
1.8	88～98	15～20	5,001	25～34	5～7	85

線膨張係数（cm/cm/℃）	熱伝導率（W/m/k）	収縮率（%）	耐熱温度（℃）	誘電率	絶縁破壊強さ（KV/mm）
$38X10^{-6}$	0.52	0.20	120	28.1	11.8

＊最適保管温度 ： 5℃
＊上記数値は参考値として記載したものであり、保証値ではありません。
＊ 可使時間 主剤と硬化剤を混合してから使い切るまでの時間のこと。

（選択用途参考）
- ・コンクリート/石材
- ・鋳物補修（巣埋め/ｷｽﾞ埋め/穴埋め）
- ・ﾓｰﾀｰｹｰｽ、ｶﾊﾞｰ等の腐蝕開口部補修
- ・速硬化（短時間補修）
- ・パイプ補修とライニング
- ・機械補修
- ・飼料プラント
- ・型製作/受け治具製作
- ・接着固定
- ・ポンプ補修／水
- ・タンクの補修
- ・バルブの補修

○ 耐薬品一覧

酸	酢酸（希釈）10%	不可
	酢酸（冷却）	不可
	塩酸10%	可
	塩酸36%	不可
	硫酸10%	可
	硫酸50%	不可
	硝酸10%	可
	硝酸50%	不可
	リン酸10%	可
	リン酸50%	不可
アルコール	メタノール	不可
	イソプロパノール	不可
ケトン	アセトン	不可
	メチルエチルケトン	不可
アルカリ	硫酸ﾝﾓﾆｳﾑ20%	可
	硫酸カリウム20%	可
	硫酸カリウム40%	不可
	水酸化ナトリウム10%	可
	水酸化ナトリウム20%	不可

炭化水素	ベンゼン	可
	ガソリン（無鉛）	良
	ミネラルスピリッツ	良
	灯油	良
	トルエン	可
	キシレン	可
塩酸炭化水素	4塩化炭素	不可
	塩化メチレン	不可
	過塩化エチレン	可
	1,1,1-トリクロロエタン	可
塩	硫酸アルミニウム10%	可
	炭酸ナトリウム10%	可
	第3リン酸ソーダー10%	可
	食塩水	可
その他	カッティングオイル	良
	ビール	不可
	ワイン	不可
	コーンオイル	良
	苛性ソーダ	可

○ 比較

品番	カラー	耐熱温度	タイプ	硬さ（ｼｮｱｰD）	可使時間	塗膜硬化時間	外観（25℃）
EA934DM-2	白色	120℃	ｽﾃｨｯｸ状	75	20分 /25℃	12時間（1～6mm厚）	パテ
EA934DM-3	薄灰色	120℃	ｽﾃｨｯｸ状	85	3～5分 /25℃	1時間（1～6mm厚）	パテ
EA934DH-1	薄灰色	90℃	湿潤面、水中硬化可能	82	温度により異なる。	温度により異なる	パテ