

ジンクスプレー (防食)



品番	カラー
EA942EE-16	グレー
EA942EE-17	シルバー

内容量...420ml

うすめ液不要

塗り面積(1回塗り)...1.9m² タタミの広さで約1枚分

乾燥時間...指触:約10分(20), 約20分(冬期)

半硬化:約20分(20), 約30分(冬期)

用途

鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装

陸上鉄構造物(鉄骨・鉄管・タンク・シャッター・鉄柵、トタンなど)

各種産業機械(産業機器・土木機械・運搬機など)

車輜(重車輜・自動車ボディー・シャーシなど)

電気機器(各種産業機器・モーター・トランスなど)

船舶(上部構造物など)

特長

亜鉛メッキ面の補修に最適です。

高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。

物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。

亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。

速乾タイプで作業性も良いです。

シルバーの場合、上塗りは避けてください。

使用方法

塗装の際、塗る必要のない部分はあらかじめ新聞紙かテープでカバーしておいてください。

乾燥時間は気象条件や素材によって多少異なります。

塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックスなどをとってください。

使用するときは容器を十分に振り、よく混ぜてください。

塗料をふきつけるとき、塗る面と噴出口との間は20～30cmの間隔をとってください。

一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動しながらややうすめにまんべんなく2回から3回くらい塗り重ねてください。

使用後は噴出口がつかまらないように容器を逆さにして2秒程度空拭きして噴出口をよく拭いてからフタをしてください。

表示用途以外に使用しないでください。

取り扱い上の注意

子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。

有機溶剤が含まれているので塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。

取り扱い中は必要に応じて保護マスクや保護手袋を着用し出来るだけ皮膚に触れないようにして下さい。

すでに塗装されている面に塗装する場合は、下の塗膜をおかすことがありますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りをしてください。

火気のあるところでは塗らないでください。

塗料をふきつけるときは人や物にかからないように注意してください。

雨の日など湿気の多い日は塗装を避けてください。

アルミ、ステンレス、プラスチック、革製品、発泡スチロールには塗らないでください。