

EA942EE-22

サンデーペイント



高濃度亜鉛末塗料

EPOXY
ZINC
SPRAY **Pro**

ジンクスプレー

塗膜中の亜鉛含有率**92%**



■メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽合金などの
亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに
■鉄製構造物、各種産業機械・車両機器、船舶などの
スポット溶接部や鉄部の防食に

乾燥時間 (20℃)

表面乾燥: 約20分、完全乾燥: 約24時間

塗り面積

1回塗り: 1.7㎡

JANコード

4906754279456

- 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。
- 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性がよく、塗膜の柔軟性にも優れています。
- 亜鉛末による電気化学的防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。
- 亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。
- 亜鉛メッキと同じく、自然に退色していきます。
- 下塗りとしてもご使用いただけます。(上塗りには、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使いください。)

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社



0120-951-603

(受付時間: 月~金 9:00~17:00※祝日除く)

■ホームページ

<https://www.sundaypaint.co.jp/>