

[塗装密着促進剤]

# プライマー スプレー マルチ

- 塗り面積1回塗り約2〜2.5㎡(タタミ約15枚分の広さ)
- 乾燥時間/普通時(20℃)約30分 冬期(5℃)約60分
- 塗装間隔/約2時間以上



クリアー(透明) 400ml

【商品名】プライマースプレー  
【JANコード】4906754279302



**特長**

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。また、コンクリート、モルタル、スレートや木材、磁器タイル、ガラスなどにも使える高性能プライマーです。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。 ※本品は下塗り用塗料です。必ず上塗り塗装をしてください。

**用途**

- 金属系: 鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど ※1
  - プラスチック系: PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど ※2
  - 無機系: コンクリート・モルタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど ※3
  - その他: 木材・化粧合板など
- ※1=金属に対する防錆性はありません。 ※2=PE(ポリエチレン)、発泡スチロール、壁紙には不適  
 ※3=吸い込みの激しい素材には2回以上重ね塗りをしてください。漆喰・ケイカル板・タイルやガラスは種類によって密着しない場合があります。

■基材とプライマースプレーとの相性 ◎=最適、○=良好

金属・非金属系		プラスチック系		無機系		その他
◎	○	◎	○	◎	○	◎
鉄板	黒皮鉄板	硬質塩ビ	ABS	コンクリート・モルタル	ケイカル板	メラミン化粧板
アルミニウム	ボンデ鋼板	ベークライト	PP(ポリプロピレン)	スレート板	ガラス板	木材
ステンレス	ガルバニウム鋼板	PET	ポリスチレン	磁器タイル	陶器タイル	
カラータタン	銅板	アクリル				
亜鉛めっき鋼板	真鍮	ポリカーボネート				
クロムめっき鋼板		FRP				

不適: PE(ポリエチレン)、発泡スチロール、壁紙

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料(株)内) ☎06(6466)6700 FAX 06(6466)2751  
 □仙台 ☎022(236)4126 FAX 022(238)1877 □名古屋 ☎0568(72)5262 FAX 0568(75)7248  
 □関東第一 ☎0467(43)7175 FAX 0467(43)7165 □大阪 ☎06(6466)6700 FAX 06(6466)2751  
 □関東第二 ☎0467(43)7175 FAX 0467(43)7165 □福岡 ☎092(938)8223 FAX 092(938)1576