

## FRP船・木船・鋼船の塗り替えをトータルにサポートする小型船舶用塗料

### 油性 EA942EN-21 ~ -24, -31 ~ -34 FRP船・木船・鋼船 外舷部・上部構造物用塗料

光沢や色がアセにいく、船を美しく護ります。



過酷な乾湿交替作用を受ける「外舷部」、  
強烈な太陽光線や塩分を含んだ大気に  
さらされる「上部構造物」を、汚れから  
護り、美しさを保ちます。

#### 用途

■FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料

#### 特長

■光沢や色がアセにいく

光沢、保色性に優れたアクリル樹脂系塗料で、船舶を美しく護ります。

#### 容量・塗り面積 (1回塗り)

容量	塗り面積 (1回塗り)	タタミの広さで
2kg	約16㎡	約10枚分
4kg	約32㎡	約20枚分

#### 乾燥時間

■普通時 (20℃指触) : 約30分  
■冬 期 (5℃指触) : 約60分

#### 塗装間隔

■普通時 : 約4時間以上、 ■冬期 : 約8時間以上

#### うすめ液

■シーブルーエース専用シンナー (用具洗いも)

塗料の粘度が高く塗りにくいときは少し (3%くらい) うすめてお使いください。


#### 色名・JANコード

JANコード	白	青	空色	オーシャングリーン
2kg	4906754 043811	4906754 043828	4906754 043835	4906754 043842
4kg	4906754 043859	4906754 043866	4906754 043873	4906754 043880

※見本は印刷ですので実際の色合いとは異なります


#### ご注意

有機溶剤が含まれていますので、塗装中、乾燥中とも換気をよくおこなってください。



### 油性 EA942EN-1 ~ -3, -11 ~ -13 FRP船・木船・鋼船 船底用塗料

長期間防汚効果を発揮する自己研磨型塗料です。



船底は常に海水にさらされ、特にきびしい  
環境下にあります。  
船底塗装により腐食を防止し、  
海中生物から船底を保護します。

#### 用途

■FRP船・木船・鋼船の船底用塗料

#### 特長

■長期間防汚効果を発揮する自己研磨型塗料

走行により生じる水圧で自然に塗膜の表面が研磨され長期間防汚効果を発揮します。

■FRPにも直接塗装可能

密着性に優れていますのでプライマー塗装せずにFRPにも直接塗装できます。

■摩擦抵抗を低減し、燃料消費を節約

船と海水の摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。

#### 容量・塗り面積 (1回塗り)

容量	塗り面積 (1回塗り)	タタミの広さで
2kg	約10㎡	約6枚分
4kg	約20㎡	約12枚分

#### 乾燥時間

■普通時 (20℃指触) : 約30分  
■冬 期 (5℃指触) : 約60分

#### 塗装間隔

■普通時 : 約6時間以上  
■冬 期 : 約10時間以上

#### うすめ液

■シーブルーエース専用シンナー (用具洗いも)

塗料の粘度が高く塗りにくいときは少し (3%くらい) うすめてお使いください。

#### 色名・JANコード

JANコード	レッド	ブルー	ホワイト
2kg	4906754 043774	4906754 043781	4906754 258871
4kg	4906754 043798	4906754 043804	4906754 258888

※見本は印刷ですので実際の色合いとは異なります

#### 「外舷部・上部構造物用塗料」「船底用塗料」の塗装上の注意

1. 高圧清水で入念に洗浄し、塩分を除去してください。
2. 付着した海中生物はスクレーパーや電動工具などで除去してください。
3. はがれかけている塗膜やさび、油污れなどはスクレーパーやシンナーで除去してください。

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料(株)内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □名 古 屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248  
 □関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576