

ペトロラタム系防食テープ用下塗り材

## No.59PW

### 概要

ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 No. 59PW はペトロラタムに無機質充てん剤、及び錆転換剤を加えてペースト状としたもので、No. 59 テープ類の補助剤です。

### 用途・特長

- 鋼面に塗布して下地とテープ間の隙間をなくし、テープを下地に密着させます。
- 錆びた所に作用して、赤錆を黒錆に転換し錆を安定化させます。

### 標準仕様

表1 仕様

品番	規格	入数/ケース
No.59PW	3 kg (缶入り)	2 缶

### 特性

表2 一般特性

項目	単位	測定値	試験方法
		No. 59PW	
色相		褐色	目視
ちょう度	—	170	JIS Z 1903
比重		1.05	JIS K 5407
蒸発量	%	1.71	JIS Z 1903
水・ペースト置換性	—	錆なし	JIS Z 1903

管理番号. ANT-002-J-1 2013/09/17 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用法への適合性を保証するものではありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

## ご使用上の注意事項

- 下塗り材の塗布は、素地調整後できるだけ早く行ってください。
- 取扱い中は保護具、保護手袋を着用ください。
- 皮膚に触れてかぶれたりする場合は、速やかに拭き取り水と石鹼で洗ってください。
- 目に入った時は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

## 保管上の注意事項

- 直射日光の当たらない通気性のよい冷暗所で保管してください。
  - 納入時の梱包形態で保管ください。
- 
- お問い合わせは ・・・ テクニカルサポートセンター 工業材料グループ T-FOX  
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. ANT-002-J-1 2013/09/17 2/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用法途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。