


表面保護材

SPV-202R

概要

SPV-202R は、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとし、RoHS2 規制に適合した表面保護材です。 金属板の加工や運搬時の保護に適しています。

構造



特長

- ●強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。
- ●耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。

<u>用 途</u>

ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護

SPV-202R_J

1/3

2022. 11. 17

ご注意:本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。



標準サイズ・色

品 名	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色
SPV-202R	0. 12	1250	50	白/黒

^{*}その他サイズは、担当者にご相談ください。

一般特性

項	目		単位	SPV-202R
厚	5	*1	mm	0. 12
粘 着	カ	*2	N/20mm	2. 70
巻 戻	しカ	*3	N/20mm	2. 80
引張	強さ	*4	N/20mm	65
伸	び	*4	%	200

試験方法

- *1:公称厚さ
- *2:被着体_ステンレス板、引張速度 300mm/min、剥離角度 180°、エージング 20~40 分
- *3:引張速度_300mm/min
- *4: 引張速度_300mm/min、破断するときの強度と伸び

SPV-202R_J

2/3

2022. 11. 17

ご注意:本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

Product Data Sheet



注意事項

- ●本製品のご使用に先立ち、貴社の用途での適合性について十分な検証をお願いします。 また、製品の適合性評価に関して、弊社において代用試験の協力をさせていただく場合がありますが、 その試験内容、結果については、貴社の用途を保証するものではございません。最終的には 貴社にて、適合可否の判断をお願いします。
- ●本製品の特性・機能は、被着体の種類、使用環境、貼り合わせ後の保存環境・保存期間等により 異なります。被着体変更(組成、表面粗さ)、使用方法変更および用途変更などされる場合においても、 必ず使用条件に即した事前検証(外観含む)をお願いします。
- ●各種被着体のうちで、特に可塑剤を含む PVC 系被着体や、電解・化学処理・研磨処理などの表面 活性な被着体などは、本製品を貼り合わせる場合、経日で剥離が重くなったり、被着体に糊残りを生 じるなどの問題が起こりうる場合があります。
- ●本製品をディスプレー部材に対して貼り合わせる場合、外観上の不具合が発生しないか一層の注意をいただき、事前検証願います。
 - ディスプレー部材の種類によっては、その表面にシミ、クモリ、ムラ等の外観上の不具合が発生する恐れがあります。また、気泡を抱き込んで貼り合わせをいたしますと、気泡跡が残る恐れがありますので、ご注意願います。
- ●貼り合わせ状態で長期保管されますと、前述と同様の問題が発生する恐れがありますので、 ご注意下さい。
- ●紫外線の当たる場所では糊残り発生のリスクがあります。特に、屋外では使用しないで下さい。
- ●貼り付けられる被着体表面の油分、水分、ゴミなどを拭き取ってから使用してください。
- ●表面保護材剥離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分ご検討いただき、塗装の密着性を確認の上、ご使用いただきますようお願いします。
- ●ポリ塩化ビニル系表面保護材の場合、被着体表面塗料により、艶ムラの発生する場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
- ●お問い合わせ先・・・テクニカルサポートセンター保護材料グループ T-DOC

E-mail: tdoc@nitto.co.jp TEL: 0532-41-7223 FAX: 0532-41-8446

SPV-202R_J

3/3

2022. 11. 17

ご注意:本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。