


EA997RV-1, -2, -3(連結マット)

廃番
廃番

品番	カラー
EA997RV-1	グリーン
EA997RV-2	ベージュ
EA997RV-3	グレー



屋内・屋外で
使用可能

水切り効果、砂落とし効果有り

プール、温泉施設の脱衣室に

○サイズ … 250 X 250 X 15mm

○材質 … 特殊塩化ビニール

○用途 … 学校・スポーツ・レジャー施設・プールサイド・シャワー
ロッカールーム・浴場出入口・通路

■ 試験結果

試験項目	結果			試験方法
	温度	測定方向	熱膨張係数	
(1)寸法変化率	+50℃	タテ	8.7×10^{-5}	50℃オープン中 2時間放置後測定
		ヨコ	3.6×10^{-5}	
		摩耗減量	146.8mg	
(2)耐摩耗性	摩耗指数(3回平均)		146.8	試験機：テーパー式ロータリーアプレッサー 温度：22℃、湿度：48%、研磨輪：H-22 荷重：9.8N、研磨回数：1000回
	500時間照射後		全色異状なし	
(3)耐候性				
(4)耐薬品性	浸漬液	重量変化率(%)	外観	23℃x7日浸漬後測定
	5%塩酸	+5.3	異状なし	
	5%水酸化ナトリウム	+2.7	異状なし	
	天ぷら油	-1.8	可塑剤が抽出され固くなる	