品番：EA643GB-7

品名：200mm ニッパー(ﾉﾝｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞ)

販売価格	12,800円（税抜）／ 14,080円（税込）		
カタログ価格	12,800円（税抜）／14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2026/03/30 06:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		

防爆工具
材質/ガス使用適否表(参考表)

◆鉄、黒鉄◆
◆アルミニウム合金◆
◆ステンレス◆
◆ベリリウム銅合金◆

※材質等の詳細については、メーカーにお問合せください。
※表はアルミニウム青銅製工具を基準として、適・不適・注意・不明の4段階で表示しております。

グループ/使用温度		使用温度			
		15-45℃	15-30℃	7-45℃	7-30℃
		45℃	30~45℃	20~30℃	15~20℃
I	メタン	—	—	注意	—
	アセトン	適	適	注意	—
	ジメチルエーテル	適	適	注意	—
IIA 爆発エネルギー0.18mJ以上	ベンゼン	適	適	—	—
	一酸化炭素	適	適	—	—
	一酸化窒素	適	適	—	—
	一酸化窒素	適	適	—	—
	スチレン	適	適	—	—
	酢酸ビニル	適	適	—	—
	酢酸	適	適	—	—
	トルエン	—	—	—	—
IIB 爆発エネルギー0.06~0.18mJ	ジメチルエーテル	適	適	—	—
	一酸化炭素	適	適	—	—
	二酸化炭素	適	適	—	—
	二酸化炭素	適	適	—	—
	二酸化炭素	適	適	—	—
	二酸化炭素	適	適	—	—
IIC 爆発エネルギー0.06mJ以下	水素	適	適	—	—
	水素	適	適	—	—
	水素	適	適	—	—
	水素	適	適	—	注意

※使用温度は、ガスの発火点を考慮しております。
※ガスの発火点は、アルミニウム青銅製工具の温度を超えて高い。安全な作業を保ちます。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

切断能力	軟鉄線：1.6mm 銅線：1.8mm	全長	200mm
材質	アルミニウム青銅	重量	205g
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.