品番：EA991C-3

品名：400g/-10°C～120°C ｶｰﾄﾘｯｼﾞｸﾞﾘｰｽ(ﾘﾁｳﾑ)

販売価格	865円（税抜）／ 952円（税込）		
カタログ価格	865円（税抜）／952円(税込)		
在庫数	最新在庫：14　（2026/05/06 14:49現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		

代表性状

試験項目	試験条件		試験方法
外観		褐色～淡黄	
ちょう度	25℃, 60rw.	303	JIS K 2220 5.3
滴点		180	JIS K 2220 5.5
蒸発量	100℃, 24h.	0.98	JIS K 2220 5.7
酸化安定性	99℃, 27h.	0.02	JIS K 2220 5.9
離油度	100℃, 24h.	3.2	JIS K 2220 5.7
銅板腐食	40℃, 120h.	0.0以下	JIS K 2220 5.8
鋼板さび	25℃, 24h.	0.0	JIS K 2220 5.6
流動開始温度	-15℃以下	-25	JIS K 2220 5.12
漏洩圧力	10℃, 8h.	0	JIS K 2220 5.13
荷重1.0kgf 4s.4	-20℃, 1.0kg*	1.00	JIS K 2220 5.10
	20kg*	60	
最終荷重 weld	1.0kgf.	0.67	JIS K 2220
最終荷重指標		0.67	

グリースの軟度（ちょう度）は一般に
NLGI階級で表されます。
JIS規格もこれに準拠しています。

NLGI No.	混和ちょう度	状態
000	445～475	流動状
00	400～430	〃
0	355～385	軟らかい
1	310～340	やや軟らかい
2	265～295	普通
3	220～250	やや硬い
4	175～205	硬い
5	130～160	非常に硬い
6	85～115	〃

仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10℃～120℃
カラー	黄褐色	外径	約φ56mm
基油	鉱油		
リチウム石鹸基			
NLGI-1			
小型車から特大型車までの各種自動車のシャシー、各種建設機械のベアリング、ギヤー、ピン、鉄道車輌の車輪の軸受け、各種産業機械の転がり、すべり軸受けなどの潤滑に			
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。			
耐水性が優れていますので、水混入による軟化流失が少ないです。			
機械安定性が優れていますので、ちょう度変化が少なく長時間ご使用頂けます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.