品番：EA991C-2

品名：400g/-10°C～ 60°C ｶｰﾄﾘｯｼﾞｸﾞﾘｰｽ(ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ)

販売価格	1,160円（税抜）／ 1,276円（税込）		
カタログ価格	1,160円（税抜）／1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫：21　（2026/06/21 03:52現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		

代表性状

試験項目	試験条件		試験方法
塗ちょう度		50/0	
外観		紅黄色	
滴点 ℃	20℃ 50W	214	JIS K 2220 5.5
蒸発 %		0.4	〃 5.4
油分 %		0.1	〃 5.13
酸化安定	常温 24hr	合格	〃 5.5
摩耗量 N	100℃ 8hr	0.7	〃 5.6
最小荷重 mm/kg	1.0℃	13.1	JIS K 2265
	40℃	68.2	

グリースの硬度（ちょう度）は一般に
NLGI階級で表されます。
JIS規格もこれに準拠しています。

NLGI No.	混和ちょう度	状態
000	445～475	流動状
00	400～430	〃
0	355～385	軟らかい
1	310～340	やや軟らかい
2	265～295	普通
3	220～250	やや硬い
4	175～205	硬い
5	130～160	非常に硬い
6	85～115	〃



仕様

内容量	400g	使用温度範囲	−10℃～60℃
カラー	灰黒	外径	約φ56mm
自動車のシャシー、各種建設機械のシャシー、ピン、ブッシュ、コンベア等に			
二硫化モリブデン配合			
鉱物油＋カルシウム石鹸基			
特に耐摩耗性が優れています。			
NLGI-1			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.